

ANTICORROSIVO VENCEDOR

A BASE DE RESINA ALQUÍDICA

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Anticorrosivo de acabado semi satinado con excelente resistencia y flexibilidad para proteger superficies expuestas al ambiente urbano.
- Buena adhesión y elasticidad.
- Disponible en variedad de colores.
- **Defensa contra la corrosión:** Previene la formación de corrosión en superficies metálicas, funciona como base previa a un esmalte alquídico como Vencenamel u Oleomate Vencedor.
- No contiene insumos a base de plomo, cadmio, cromo ni mercurio en su formulación.

USOS TÍPICOS

- Ideal para rejas, exteriores de maquinarias y estructuras de acero en general.
- Superficies metálicas previo a la aplicación de esmalte.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Bases.

Tipo: Anticorrosivo.

Acabado: Semi Satinado.

Componentes: Uno.

Colores: Blanco, rojo óxido, verde, gris y negro.

Sólidos en volumen: 39 ± 3% según color.

VOC (g/l.): 452 – 462 gr/lt; según color.

Rendimiento Teórico: 25 m2/ GL a dos capas

Lavabilidad: No aplica.

Diluyente: Thinner Extra Acrílico Vencedor

Nº de capas recomendadas: 1 o 2.

El rendimiento real depende de las condiciones durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

BASES RECOMENDADAS

No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

Vencenamel u Oleomate



MÉTODOS DE APLICACIÓN

- Rodillo, Brocha o Pistola

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 1 – 2 horas a 25 °C

Al tacto duro: 12 horas a 25 °C

Repintado: 12 horas a 25 °C

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura entre 10°C a 38 °C
- Humedad relativa entre 50% y 85%

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.10 - 4.80 Kg. según color.

Presentación: Envase por 1/4 GL y 1GL.

Tiempo de vida: 24 meses (*).

**Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación, si se almacena bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C y en envase lleno y sellado.*

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- A. Superficies metálicas:** Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante lavado químico o agua con detergente biodegradable. Secar la superficie y luego eliminar el óxido mediante lijado. Aplica dos capas de ANTICORROSIVO VENCEDOR dejando secar 12 horas entre cada capa.
- B. Superficies con pintura en mal estado:** Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar las manchas de grasa y aceite mediante lavado químico o agua con detergente biodegradable y secar la superficie. Elimina el óxido mediante lijado y aplica dos capas de ANTICORROSIVO VENCEDOR dejando secar 12 horas entre cada capa.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Evitar pintar bajo los rayos del sol directo, ya que debido a la excesiva velocidad de evaporación de los solventes se perjudica la adherencia de la pintura.
3. Evitar pintar cuando se prevean lluvias
4. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
5. Destape el envase de la pintura y con ayuda de una paleta agítela hasta homogenizarla.
6. Para brocha, diluir con Thinner Extra Acrílico Vencedor según se indica en el envase: Aprox. 500 ml de Thinner por cada 1 GL de pintura (8 partes de pintura por 1 parte de Thinner).
7. Para pistola convencional, diluir con Thinner Extra Acrílico Vencedor según se indica en el envase: Aprox. 800 ml de Thinner por cada 1 GL de pintura (5 partes de pintura por 1 parte de Thinner).
8. Aplique una capa delgada y uniforme sin recargar demasiado.
9. Después de 12 horas de secado, aplique la segunda capa.
10. No añadir Thinner en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y otras irregularidades.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: Guantes, lentes de seguridad, mascarilla con filtro de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Despues de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS)